

VIVALTOP DST EXTREME

Корундова зміцнююча посипка для бетонних підлог з виключно високим навантаженням

Опис продукту	VIVALTOP DST EXTREME – це готова для використання суха посипка (DST – dry sake topping) для зміцнення нових бетонних поверхонь. Містить відбрану тверду кварцову крихту (SiO_2 вище 99,8%), корундовий наповнювач, високоефективну модифіковану в'яжучу цементну суміш, мікрокремнезем, пігменти та інші спеціальні додатки. При нанесенні на свіжий і затертий бетон утворює гладкий, жорсткий та стійкий до стирання шар. Зміцнена поверхня підлоги, завдяки оптимально підібраним складникам, становить з бетоном тверду монолітну структуру.
Застосування	VIVALTOP DST EXTREME призначений для виготовлення жорстких, стійких до стирання бетонних підлог. Використовується для підлог у складах, цехах, автостоянках, тобто всюди, де необхідна стійкість поверхні до стирання та значне зниження рівня пилоутворення. Продукт підвищує стійкість до стискання поверхневого шару підлоги, підвищує рівень жорсткості, опір до ковзання, а також знижує здатність проникнення води та олії. VIVALTOP DST EXTREME може застосовуватися у цехах там, де немає агресивного впливу хімічних речовин, які спричиняють корозію застиглої цементної матриці.
Властивості підлоги з використанням VIVALTOP DST EXTREME	<ul style="list-style-type: none"> Швидкість і невисока вартість виготовлення, Проста в підтриманні чистоти, Стійка та естетична, Стійка до проникнення масел та жирів, Підвищена стійкість до стирання та ударів, Для використання ззовні та зсередини.

Технічні дані згідно з EN 13813

Стирання ВСА	0.03 мм
Стирання ВОНЕМЕ	2.0 см ³ / 50 см ²
Стійкість до стирання	Не більше 0.15 г / см ²
Стійкість до стискання	Не менше 80 МПа
Стійкість до згинання	Не менше 7 МПа
Температура застосування	Від +5°C до +30°C
Технологічні навантаження	Через 7 діб
Готовність покриття до експлуатації	Через 28 діб

Дані про продукту VIVALTOP DST EXTREME

Форма	Сухий розчин
Упакування	Паперові мішки з плівкою вагою 25 кг, піддон 1000 кг нетто
Витрата	Приблизно 3 - 5 кг/м ² при товщині шару приблизно 2-3 мм
Доступні кольори	Натуральний (сірий), зелений, жовтий, червоний, графіт, можливість виготовлення кольору на індивідуальне замовлення
Зберігання	Протягом 12 місяців у фабричному закритому упакуванні в холодному і сухому приміщенні (температура від 5°C до 40°C)
Сертифікати	PZH HK/B/0538/01/2014
Контроль	Відповідно до PN-EN 13813

Способ використання

Основа	Товщина бетонної основи визначається в залежності від проектних навантажень, фізико-механічних властивостей ґрунтів та будівельних матеріалів, що використовуються, відповідно до вимог СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Зміцнюючу посипку VIVALTOP DST EXTREME за допомогою спеціальних віzkвів-дозаторів або вручну нанести на поверхню, виготовлену зі свіжонанесеного і застиглого бетону з низькою усадкою відповідно до наступних рекомендацій: мін. клас суміші C20/25 згідно з PN-EN 206-1:2003 (клас бетону B25); пропорція в/ц 0,50; фракція використаної крихти менша або рівна 16 мм; мінімальна 5% частка фракції меншої ніж 0,25 мм; кількість піску в суміші приблизно 33%; цемент виключно низьколужний, мінімальна частка цементу 300 кг; максимальна частка цементу 350 кг; види цементу CEM I, CEMII/A-S, CEMII/B-S. Осідання конусу бетону має бути 15-17 см. Бетонна основа перед нанесенням VIVALTOP DST EXTREME повинна бути рівною та вологою. Поверхню слід очистити від антиадгезійних речовин, цементного молочка та надміру води. Увага: істотне значення в бетонній суміші може мати частка золи, що шкідливо впливає на цільові технічні параметри бетонної плити та додатково знижує зчеплення шару зміцнюючої посипки, спричиняючи пилоутворення та її відшарування.
Виконання	Роботу треба розпочинати з забезпечення наступних оптимальних робочих умов у процесі виконання робіт та протягом кількох наступних днів після його закінчення: <ul style="list-style-type: none"> Відповідна температура, що становить мін. +5°C, Захист від надмірного сонячного проміння, протягом високих температур, Захист від атмосферних опадів, нанесення пилу, частинок пінопласти та інших забруднень.

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46

(044) 500-89-55

vival@vival.ua

www.vival.ua

www.forsthoff.com.ua

www.flagpool.com.ua

Нанесення	
Метод «сухе на мокре»	<p>Момент початку нанесення залежить від багатьох чинників, наприклад, температури, вологості повітря, використаних цементів та інших додатків. У зв'язку з цим його слід розглядати індивідуально, залежно від конкретних потреб та можливостей Виконавця. Продукт VIVALTOP DST EXTREME слід рівномірно розсипати на завібраний і ще не застиглий бетон. Експериментально можна припустити, що оптимальним моментом нанесення препаратів є той, коли бетонна суміш плити підлоги є настільки застиглою, що можливо залити на неї, залишаючи слід від взуття завглибшки 3-5 мм. Матеріал найефективніше наноситься у два етапи «навхрест» у загальній кількості 3-5 кг/м². На першому етапі слід рівномірно покрити матеріалом оброблювану поверхню у кількості 2/3. На другому етапі треба розсипати решту матеріалу, тобто 1/3, і затирати її аж до моменту отримання відповідної структури гладкості підлоги. Початок механічного затирання залежить від швидкості зволоження нанесеного матеріалу. Суміш повинна рівномірно вівibrати вологу з бетонної основи, про що свідчить зміна кольору продукту на темніший. Безпосередньо після виготовлення підлоги треба захистити її від дії зовнішніх чинників, передусім від випаровування вологи з бетону. Рекомендується використання імпрегнаційних препаратів та/або покриття, що використовуються для даної системи VIVALTOP. З метою правильного дозрівання і отримання бажаних параметрів рекомендується використання препарату для захисту та ущільнення VIVALTOP CURE. У випадку підлог з дилатаційними швами за 24 години після виготовлення підлоги (використовуючи стандартні портландцементи) треба нарахувати деформаційні щілини відповідно до проекту, які, залежно від призначення та наступних експлуатаційних умов підлоги, заповнюються дилатаційними масами типу VIVALFLEX. Додатково слід пам'ятати, що нанесення зміцнювача на місця застою води та використання води в процесі затирання поверхні призведе до зниження параметрів підлоги.</p>
Зауваження та рекомендації	
Прикінцеві зауваження	<p>Наведені технічні характеристики засновані на лабораторних тестах. Практичні результати вимірювань можуть відрізнятися від наведених у зв'язку з обставинами, на які виробник не має впливу. Усі вказані відомості достовірні та використовують існуючий на сьогодні стан справ, а також наявний досвід. Виробник повідомляє, що колір виготовленого покриття може відрізнятися. Таке явище не свідчить про дефект покриття і зниження технічних характеристик. Можливі плями можуть з'явитися через спосіб виконання робіт, висихання, використаних засобів догляду та неоднорідності бетонної основи. Рекомендується виготовляти зазначені поверхні з матеріалів, що походять з однієї виробничої партії. Поверхня виготовленої підлоги може місцями покритися сіткою мікротріщин, так звані волосяні тріщини. Таке явище – типове для бетонних підлог і не призводить до негативних технічних і експлуатаційних наслідків. Документація продукту являє собою загальну інформацію. Перед застосуванням продукту у великих масштабах рекомендується проведення покупцем проби застосування в конкретних умовах будівництва. Постачальник не має впливу на методи застосування, способи аплікації та умови реалізації, що виникають на будмайданчику, тому з цієї інструкції не може виникати його відповідальність за кінцевий результат застосування.</p> <p>Дата друку: 01/2016 Усі Карті продукту VIVALTOP DST EXTREME, надруковані до цієї дати, втрачають чинність від дня друку цієї Карті.</p>



Група компаній «VIVAL»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46

(044) 500-89-55

vival@vival.ua

www.vival.ua

www.forsthoff.com.ua

www.flagpool.com.ua