

Устойчивость к абразии измеряется глубиной следа под колесиками тестирующего прибора СТО 71 после 2.850 оборотов колесиков. Графики и рисунки доказывают, что полы системы VIVALTOP, обработанные средством VIVALTOP CURE, имеют более высокую долговечность по сравнению с высококачественным бетоном В30 без дополнительной обработки.



Бетон В30



4,94 мм

Механическая затирка
Бетон В30




1,04 мм

VIVALTOP CURE
Механическая затирка
Бетон В30



VIVALTOP CURE
0,45 мм

VIVALTOP CURE
Механическая затирка
VIVALTOP DST
Бетон В30




VIVALTOP CURE
VIVALTOP DST
0,04 мм

VIVALTOP CURE
Механическая затирка
VIVALTOP DST EXTREME
Бетон В30



VIVALTOP CURE
VIVALTOP DST EXTREME
0,03 мм

VIVALTOP CURE
Механическая затирка
VIVALTOP DST ULTIMATE
Бетон В30



VIVALTOP CURE
VIVALTOP DST ULTIMATE
0,02 мм

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46
(044) 500-89-55
vival@vival.ua
www.vival.ua
www.forsthoff.com.ua
www.flagpool.com.ua