

Битумная грунтовка VIVALSEAL BIT-SP

Описание продукта и особенности

VIVALSEAL BIT-SP - высококачественная битумная мастика с добавлением наполнителей. Используется для грунтования поверхностей конструкций перед нанесением битумной изоляции, также для антикоррозийной защиты бетонных конструкций.

Основные свойства:

- готов к употреблению, достаточно просто перемешать;
- водонепроницаем сразу же после нанесения;
- отличная проникающая способность;
- обладает отличной адгезией к сухой поверхности (бетон, кровельные материалы, стальные конструкции);
- после высыхания образует прочное, гибкое и равномерное покрытие, устойчивое к погодным условиям и биологической коррозии.

Применение

Высококачественная дисперсия VIVALSEAL BIT-SP идеально подходит:

- для грунтовки, а также для нанесения слоев под VIVALSEAL BIT-SM, VIVALSEAL BIT-SA, наплавляемых материалов, мастик, эмульсий, битумных масс и растворов;
- для консервации и обновления кровельных покрытий;
- для защиты бетона от коррозии и влаги;
- для выполнения эффективных систем гидроизоляции крыш, фундаментов, террас.

Подготовка поверхности

Основание под гидроизоляционное покрытие должно быть выровненным (без трещин, полостей, выступающих фрагментов), очищено от всех загрязнений, которые могут ухудшить адгезию (жиры, масла, смазочные материалы, цементное молочко). Все края необходимо скруглить, вогнутые углы выровнять цементным раствором, на стыках вертикальных и горизонтальных поверхностей использовать выкружку. Любые повреждения поверхности, швы, каверны, щели необходимо заполнить. Поверхности неправильной формы с многочисленными дефектами или выпуклостями перед грунтованием необходимо покрыть цементной штукатуркой.

Способ нанесения

Перед началом работ эмульсию необходимо тщательно перемешать. Грунтовку можно наносить на поверхность вручную с помощью кисти, валика, щетки. Также возможно нанесение распылением.

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46
(044) 500-89-55
vival@vival.ua
www.vival.ua
www.forsthoff.com.ua
www.flagpool.com.ua

Технические характеристики

База	Битумные смеси, добавки, растворители
Расход на 1 слой	0,4 – 0,5 кг/м ² (в зависимости от типа основания и применения)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Время высыхания	Полное отверждение - 24 часа
Количество слоев	1-3 в зависимости от применения
Метод нанесения	Кисть, валик, щетка, напыление
Плотность	Около 0,9 кг/дм ³
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Упаковка	Контейнеры 9 кг, 18 кг
Количество ярусов при хранении	2 яруса (без прокладок)

Условия

Работы следует проводить в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C. Время схватывания зависит от температуры (для температуры воздуха около 23°C правильно нанесенное покрытие сохнет примерно 2 часа, полное отверждение достигается за 24 часа). Чтобы избежать повреждения изолированной поверхности, например, во время засыпания траншеи или удаления грунта, следует подождать до полного высыхания изоляции и использовать соответствующие дренажные мембраны или другие прикрития. Продукт не должен использоваться внутри помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей и животных, в пищевой промышленности, также не совместим с материалами из смолы. Не рекомендуется использовать с полистиролом. Мастика содержит органические растворители. При работе с продуктом необходимо придерживаться санитарных правил и ПТБ, иметь защитную одежду. Продукт должен использоваться в хорошо проветриваемых местах, вдали от огня, опасен для детей!

Примечание

Данная техническая карта указывает область применения продукта. Работы следует выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и гигиены труда, инструкциями производителя и обозначениями на упаковке.

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46

(044) 500-89-55

vival@vival.ua

www.vival.ua

www.forsthoff.com.ua

www.flagpool.com.ua